



内外装タイル用接着剤



ミラクルボンド

F★★★★

- ・JIS A 5557 (外装タイル張り用有機系接着剤) 適合
- ・JIS A 5548 (陶磁器質タイル用接着剤タイプI) 適合
- ・JAI A-401340 4VOC基準適合品

— 用途 —

- 内外装タイルの接着
- 石材の接着
- 各種内外装パネルの接着

※非多孔質 (金属など) 同士の接着には使用しないでください。

※石材の種類や厚み及び使用条件によっては、汚染を発生することがありますので予め確認してください。

— 特徴 —

- 弾性タイプなので、衝撃・振動・外部応力等に対応
- 1液タイプなので、計量・混合の作業が不要
- フィルムパックの採用により省ゴミ化

— 性状 —

主成分	変成シリコン・エポキシ樹脂
外観	着色ペースト状
粘度 [23℃]	500~1000Pa・s
比重	1.48
張付け可能時間	夏期：約33分 冬期：約60分

標準使用量 目地出し：2.0kg/m²~3.0kg/m²、目地埋め：1.5kg/m²~3.0kg/m²
 製品梱包 NET. 2kg (フィルムパック) 1ケース9本入り

色調：ダークグレー、グレー、ホワイト



株式会社 谷口タイル商会

中野本社 東京都中野区本町 6-26-7 TEL. 03-3382-1761

足立支店	東京都足立区保木間 3-26-4	TEL. 03-3884-0532	埼玉支店	埼玉県越谷市大房 999	TEL. 048-977-0421
北多摩支店	東京都東久留米市中央町 4-11-11	TEL. 042-473-1140	鶴ヶ島支店	埼玉県鶴ヶ島市柳戸町 3-4	TEL. 049-271-2802
立川支店	東京都立川市若葉町 4-12-11	TEL. 042-536-1309	市原支店	千葉県市原市佐是 1452-2	TEL. 0436-92-2121
西東京支店	西多摩郡瑞穂町駒形富士山字駒形 136-1	TEL. 042-557-7081	木更津支店	千葉県木更津市祇園 4-2-17	TEL. 0438-98-5121
小田原支店	神奈川県小田原市延清字中沢 4	TEL. 0465-37-4615	千葉支店	千葉県千葉市稲毛区山王町 118-10	TEL. 043-421-2691
神奈川支店	神奈川県藤沢市石川 6-10-9	TEL. 0466-87-8284	松戸支店	千葉県柏市南増尾 7-11-16	TEL. 04-7173-5522
相模原支店	神奈川県相模原市上鶴間 2-17-21	TEL. 042-743-9692			



内外装タイル用接着剤



ミラクルボンド

— 使用方法 —

- 1) 下地の凹凸、モルタルの浮きなどは予め修正してください。汚れは取り除き、型枠離型剤、レイトンスはディスクサンダーで処理してください。湿った状態の下地は充分乾燥（含水率：8%以下）させてください。
- 2) フィルムパックの端部をはさみなどで切り取り、開封してください。必要量を手で絞るかコテでしごいて板の上に取り出してください。
- 3) 下地にコテで押さえつけるように塗りつけ（厚さ約3mm）、クシ目ゴテでクシ目を立ててください（角度約60度）。※標準使用量：1.5~3.5kg/m²
- 4) 接着剤の塗布後、直ちに目地の通りを見ながらタイルをはり始めて下さい。タイルを充分に押さえつけて圧着してください。2~3 m²毎に一度タイルを剥がし、タイル裏面に接着剤が接着率60%以上で全面に均等に接着していることを確認してください。

●1回当たり塗布量面積の目安：約1~2m²

●張り付け可能時間：30分（夏期）、60分（冬期）

※目地詰めは、施工完了後最低1日養生し、接着剤が硬化した後に行ってください。冬期（低温時）は硬化が遅くなりますので、硬化状態を確認した上で目地詰めを行ってください。

※重いタイル、大きいタイルは予めタイルのズレを確認してください。

※石材の種類や厚みおよび使用条件によっては、汚染を発生することがありますので予め確認してください。

※屋内の施工では、施工後換気を充分に行ってください。換気が不十分な場合は臭いが残存し続ける場合がありますのでご注意ください。

株式会社 谷口タイル商会

中野本社 東京都中野区本町 6-26-7 TEL. 03-3382-1761

足立支店	東京都足立区保木間 3-26-4	TEL. 03-3884-0532	埼玉支店	埼玉県越谷市大房 999	TEL. 048-977-0421
北多摩支店	東京都東久留米市中央町 4-11-11	TEL. 042-473-1140	鶴ヶ島支店	埼玉県鶴ヶ島市柳戸町 3-4	TEL. 049-271-2802
立川支店	東京都立川市若葉町 4-12-11	TEL. 042-536-1309	市原支店	千葉県市原市佐是 1452-2	TEL. 0436-92-2121
西東京支店	西多摩郡瑞穂町駒形富士山字駒形 136-1	TEL. 042-557-7081	木更津支店	千葉県木更津市祇園 4-2-17	TEL. 0438-98-5121
小田原支店	神奈川県小田原市延清字中沢 4	TEL. 0465-37-4615	千葉支店	千葉県千葉市稲毛区山王町 118-10	TEL. 043-421-2691
神奈川支店	神奈川県藤沢市石川 6-10-9	TEL. 0466-87-8284	松戸支店	千葉県柏市南増尾 7-11-16	TEL. 04-7173-5522
相模原支店	神奈川県相模原市上鶴間 2-17-21	TEL. 042-743-9692			